



MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA

1. DESCRIÇÃO

Impermeabilizante industrializada feita a base de asfaltos modificados com polímeros elastoméricos.

Caracteriza-se pela sua alta resistência à tração e ao rasgamento, características que se apresentam de forma homogênea por toda a manta, reduzindo os riscos de falhas localizadas na impermeabilização.

2. INDICADO PARA

Áreas com solicitação média de tracionamento como:

- Pequenas lajes,
- Cisternas,
- Reservatórios,
- Sacadas,
- Terraços,
- Pisos,
- Área de serviço,
- Calhas.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Executar regularização com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média traço 1:4, adicionando-se emulsão Manta Primer Siláqua.
- Tubulações emergentes e ralos deverão estar rigidamente fixados. Recomenda-se um rebaixamento de 1 cm de profundidade ao redor dos ralos, com diâmetro de 50 cm. A impermeabilização deverá ser executada nos rodapés a uma altura mínima de 30 cm do piso acabado.
- Arredondar cantos vivos e arestas. Vale ressaltar que não deverá ser colocado nenhum tipo de hidrófugo na argamassa de regularização ou presença de cal. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado com espessura mínima de 2,0 cm.



3.2 APLICAÇÃO

- Aplicar uma única demão de emulsão/solução asfáltica Manta Primer Siláqua para imprimação do substrato e aguardar sua secagem. Após alinhar a bobina para posterior aplicação.
- Durante as colagens se deve pressionar a Manta Asfáltica Elastomérica no sentido do centro às bordas para evitar bolhas de ar.
- Tomar cuidado com a sobreposição pois deve ser de no mínimo de 10 cm nas laterais e de 20 cm no topo.
- Realizar o biselamento para uma perfeita aderência. Sobre a impermeabilização já executada, realizar o teste de estanqueidade por 72 horas, posteriormente colocar uma camada separadora (papel Kraft, filme de polietileno) e em seguida executar a proteção mecânica da área em questão, conforme especificação do projeto.

4. EMBALAGEM

- Rolo 1 x 10m.

5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- Validade de 6 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe de fontes de calor .

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Manuseie com cuidado. Evite choques fortes e contato com superfícies afiadas.
- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama, ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.